

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

10/081, 884

①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 31 24 420 A 1**

- ②① Aktenzeichen:
②② Anmeldetag:
④③ Offenlegungstag:

P 31 24 420.3-34
22. 6. 81
3. 6. 82

⑥① Int. Cl. 3:
H 05 B 3/12
H 05 K 3/16
F 42 C 19/06
F 42 B 3/12
C 23 C 13/02

DE 31 24 420 A 1

③① Unionspriorität: ③② ③③ ③①
23.06.80 CH 4788-80

⑦② Erfinder:
Nygaard, Kurt, Dr., 8272 Niederglatt, CH


⑦① Anmelder: ~
Inventa Aktiengesellschaft für Forschung und
Patentverwertung Zürich, 8006 Zürich, CH

⑦④ Vertreter:
Deufel, P., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr.rer.nat.; Schön, A.,
Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Hertel, W., Dipl.-Phys., Pat.-Anw.,
8000 München

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ **Verfahren zur Erhöhung der Wärmeenergie in elektrisch leitenden Dünnschichten**

Elektrisch leitende Dünnschicht, aufgebaut aus Einzel-
schichten von mindestens zwei Metallen, die untereinander
Legierungen unter Wärmeabgabe bilden. Die unter dem
Einfluß des elektrischen Stromes frei werdende Legierungs-
wärme wird zur Zündung mitverwendet, so daß man nunmehr
mit weitaus weniger elektrischer Energie auskommt, als dies
mit Dünnschichten ohne Abgabe von Legierungswärme mög-
lich wäre. (31 24 420)



DE 31 24 420 A 1

3124420
MÜLLER-BORÉ-DEUFEL-SCHÖN-HERTEL ...

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

DR. WOLFGANG MÜLLER-BORÉ
(PATENTANWALT VON 1927 - 1975)
DR. PAUL DEUFEL, DIPL.-CHEM.
DR. ALFRED SCHÖN, DIPL.-CHEM.
WERNER HERTEL, DIPL.-PHYS.

H1/sy-J 1519

22 JUNI 1981

INVENTA AG
für Forschung und Patentverwertung
Zürich
CH-8006 Zürich

Verfahren zur Erhöhung der Wärmeenergie in elektrisch
leitenden Dünnschichten

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erhöhung der Wärmeenergie, welche in einer elektrisch leitenden metallischen Dünnschicht durch elektrischen Strom erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, daß man als Dünnschicht eine Kombination von Einzelschichten aus Metallen, welche Legierungen unter Wärmeabgabe bilden, verwendet.
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dünnschicht aus zwei Einzelschichten zweier Metalle aufgebaut ist.
3. Verfahren nach Patentansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dünnschicht aus einer Aluminium- und einer Palladium-Schicht aufgebaut ist.
4. Anwendung des Verfahrens der Patentansprüche 1-3 zum Zünden von Dünnschicht-Zündflächen oder -Zündbrücken in Sprengkörpern.

Verfahren zur Erhöhung der Wärmeenergie in elektrisch leitenden Dünnschichten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der Wärmeenergie in elektrisch leitenden Dünnschichten sowie die Anwendung dieses Verfahrens zum Zünden von Dünnschicht-zündflächen oder -zündbrücken in Sprengkörpern.

Zur Zündung eines Sprengkörpers mittels einer elektrisch leitenden Dünnschicht benötigt man eine gewisse Energiemenge pro Flächeneinheit. Um die erforderliche Zündenergie möglichst gering zu halten, war man bestrebt, die Zündfläche in der elektrisch leitenden metallischen Dünnschicht möglichst klein zu gestalten. Aus technischen Gründen darf die Zündfläche jedoch ein gewisses Mass nicht unterschreiten, wobei als unterste Grenze etwa $100 \mu\text{m}^2$ gilt. Als Folge davon hat auch die elektrische Energie, die für die Zündung erforderlich ist, eine untere Grenze, die bisher nicht unterschritten werden konnte.

Es wurde nun gefunden, dass man die Wärmeenergie, welche in einer elektrisch leitenden metallischen Dünnschicht durch elektrischen Strom erzeugt wird, merklich erhöhen kann, wenn man als Dünnschicht eine Kombination von Einzelschichten aus Metallen, welche Legierungen unter Wärmeabgabe bilden, verwendet.

Solche Metallkombinationen sind in grosser Zahl bekannt. Somit kann die Dünnschicht aus beliebig vielen Einzel-

1

Abstract

1
-
r
J

1

1

- 4 -

durch die zwischen den Enden 3 liegende Fläche 4 (Zündfläche oder Zündbrücke; in der Fig. 1 schraffiert) geleitet, wodurch die Metalle legieren und somit die Legierungswärme frei wird.

Durch die vorliegende Erfindung ist es möglich, mit weniger elektrischer Energie pro Flächeneinheit der Zündfläche auszukommen, als dies bisher der Fall war.

In der Praxis bedeutet dies, dass man mit erfindungsgemäsem Verfahren, d.h. mit oben definierten Dünnschichten, nur $1/3$ bis $1/4$ soviel elektrische Energie benötigt, als dies mit Dünnschichten der üblichen Art der Fall war. Oder umgekehrt: mit ein und derselben elektrischen Energiemenge kann man in Dünnschichten der oben definierten Art 3-4 Mal grössere Zündflächen (oder -brücken) verwenden. Dies ist wirtschaftlicher, und die Zünder werden dadurch sicherer gegen ungewollte Zündungen.

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Erfindung.

- 5 -

Beispiel (siehe Fig. 1)

Auf einem in Fig. 1 dargestellten Polkörper von 5 mm Durchmesser wird durch die bekannte Sputtering-methode eine Aluminium-schicht von 0,05 μm und darauf eine Palladium-schicht von ebenfalls 0,05 μm aufgebracht. In die so erhaltene Dünnschicht 1 wird mittels Lazerstrahlen eine kreisförmige isolierende Aussparung 2 (Durchmesser des Kreises: 2,5 mm, Dicke des Kreises: 40 μm) mit verdickten Enden 3 (Dicke dieser Enden: 120 μm) ausgebrannt. Die Distanz zwischen diesen Enden beträgt 40 μm ; somit beträgt die Fläche 4: 48 μm^2 .

Im übrigen bedeuten in Fig. 1, 5: Polstift, 6: Isolation, 7: Polkörpergehäuse; diese drei Teile bestehen aus den in der Zündtechnik üblichen Materialien.

Um die Zündfläche 4 zum Zünden zu bringen, benötigt man dank der Tatsache, dass hierbei Legierungswärme frei wird, nur 12 μJ . Würde keine Legierungswärme auftreten, wie das ja in den bisher üblichen Dünnschichten der Fall ist, so müsste man das 4-Fache an Energie, also 48 μJ aufwenden, um die Zündung in Gang zu bringen.

6.
Leerseite

Nummer: 3124420
 Int. Cl.³: H05B 3/12
 Anmeldetag: 22. Juni 1981
 Offenlegungstag: 3. Juni 1982

3124420
 200801
 Fig.

